

SCHEDA **TECNICA 129**

COOL SEALER

Descrizione del prodotto

Protettivo idro oleorepellente base solvente, specifico per la protezione finale del prodotto "Cool Fusion Mono o Bico", ad alta trasparenza, eccellente resistenza e non ingiallente.

Campo d'impiego

Protettivo da applicare successivamente all'uso di "Cool Fusion Mono o Bico".

Caratteristiche del prodotto

COOL SEALER protegge le superfici trattate, agendo come barriera antimacchia contro l'assorbimento di sostanze oleose e acquose.

Il prodotto, resistente ai raggi UV e non ingiallente, non altera l'aspetto del substrato e ne mantiene la traspirabilità donando una protezione duratura nel tempo.

La formula appositamente studiata rende agevole l'applicazione e la conseguente rimozione del residuo.

Dati tecnici

Nome	Cool Sealer
Composizione	A base di resine organiche disperse in solvente idrocarburico dearomatizzato.
Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Diluizione	Pronto all'uso
Peso specifico	0,780 kg/l
Resa	ca. 40 m ² /l
Tempo di asciugatura	12 ore (può variare a seconda delle condizioni ambientali e del materiale)
Protezione completa	24 ore (può variare a seconda delle condizioni ambientali e del materiale)
Classe di appartenenza	VOC 736,32 g/l
Confezione	Contenitori da 0,5 litro
Stoccaggio	Tenere in ambiente chiuso e riparato con temperatura compresa tra i 5 e i 30 °C.

COOL SEALER

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con pennello.
- Su superficie asciutta e pulita applicare COOL SEALER con pennello in modo uniforme e continuo.
- Prima che il prodotto asciughi completamente (circa 10-15 minuti), massaggiare e rimuovere il residuo impiegando un panno in microfibra imbevuto col prodotto stesso. Quindi asciugare di seguito con panno pulito.
- Consigliamo di applicare due mani a distanza di 8 ore l'una dall'altra.
- La superficie è asciutta dopo 12 ore. La protezione antimacchia è attiva dopo 24 ore.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 07.04.2025

BeriCalce S.r.l.

Via Piave, 23

36033 Isola Vicentina (VI) - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com